

## Ficha Técnica

### REF<sup>®</sup> TEXTURA LUXOR MICROSSIEIXO MÉDIO

É um revestimento texturizado à base de emulsão acrílico-estirenada e granulados de minerais, de elevada consistência e resistência. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão-de-obra qualificada.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>COR</b>	Em Catálogo de Cores
	<b>PH</b>	9,0 - 10,0
	<b>DENSIDADE</b>	1,6
	<b>CONSISTÊNCIA</b>	5,0 - 7,0
	<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não Inflamável
	<b>ACABAMENTO</b>	Rústico
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbiocidas não-metálicos e água.	
<b>INDICAÇÃO</b>	A Textura Luxor Microsieve é indicada para personalização de ambientes externos e internos, em reboco ou massa acrílica.	
<b>DILUIÇÃO</b>	Pronto Para Uso.	
<b>RENDIMENTO</b>	Até 6 m <sup>2</sup> (20Kg).	
<b>ARMAZENAGEM E VALIDADE</b>	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 20Kg. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
<b>EMBALAGEM</b>	Esta linha está disponível em embalagens de 20 Kg.	
<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber a textura. O microsieve pode ser aplicado no reboco ou na massa acrílica. No caso da aplicação no reboco, é necessário aplicar duas demãos do primer na cor da textura, respeitando o intervalo de secagem entre as demãos de 4 hrs. No caso da aplicação em outra superfície é indicado a aplicação da massa acrílica bem nivelada e limpa, ou seja, lixar após 4 horas e retirar o pó com pano úmido e em seguida, aplicar duas demãos do primer na cor do microsieve, respeitando o intervalo de 4 horas entre as demãos. Logo após a preparação da superfície, abrir o balde e homogeneizar os dois componentes da textura, introduzindo de maneira lenta e contínua os granulados de minerais e assim aplicar o microsieve com a desempenadeira de aço rígido, de maneira que a aplicação fique toda uniforme e sem excesso de material. O tempo de secagem ao toque é de 72 horas e a cura total do material é obtida em 30 dias.	
<b>CUIDADOS</b>	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	jan/24	

### MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM  
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181  
CNPJ: 08.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0  
[www.tintasluxor.com.br](http://www.tintasluxor.com.br)  
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto:vendas@tintasluxor.com.br)