

Ficha Técnica

REFª TEXTURA RÚSTICA PREMIUM

É um revestimento texturizado à base de emulsão acrílico-estirenada, de elevada consistência e resistência, disfarçando as imperfeições da superfície e dispensando o uso de massa fina. Apresenta em sua formulação partículas maiores de dolomita, que ao serem friccionadas sobre a superfície, conferem um aspecto arranhado de baixo-relevo. Possui também um grande poder de dureza e aderência, além de ser hidrorrepelente. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão-de-obra qualificada.

CARACTÉRISTICAS	COR	Em Catálogo de Cores
	PH	9,0 - 10,0
	DENSIDADE	1,96
	CONCISTÊNCIA	5,0 - 7,0
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Rústico
COMPOSIÇÃO	Resina acrílico-estirenada, pigmentos ativos e inertes, espessantes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescente, surfactantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A tinta Textura Rústica é indicada para personalização de ambientes externos e internos, em alvenaria e blocos de concreto.	
DILUIÇÃO	Até 2% de água, se necessário.	
RENDIMENTO	De 7 a 8 m ² (28Kg), de 1,4 à 1,6 m ² (5,6Kg) e de 3,5 à 4,0 m ² (14Kg).	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 28Kg ou 2 Galões 5,6Kg. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos para baldes de 28 Kg e galões de 5,6 Kg; no caso para sacco de 14 Kg a validade será de 1 ano.	
EMBALAGEM	Está linha está disponível em embalagens de 5,6 Kg, 14Kg e 28 Kg.	
INSTRUÇÃO DE USO	Antes de começar a aplicação, certifique-se de que a superfície está seca, limpa e preparada para receber a textura. Em seguida, aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado na cor da textura, diluído de 10% à 20% de água. Aguardar 4 horas de secagem do selador, em seguida com uma desempenadeira de aço, espalhar a Textura Rústica, em áreas de até 2m ² . Aguardar de 5 a 10 minutos e, com uma desempenadeira de plástico, repassar diversas vezes, na vertical, para conferir o efeito "arranhado". Outros acabamentos poderão ser produzidos, dependendo da criatividade do aplicador.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	jan/24	

MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 - LOT. NOVO ALECRIM
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA - RN - CEP: 59280-000 - FONE: 3643-5181
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0
www.tintasluxor.com.br
vendas@tintasluxor.com.br