



Ficha Técnica

REFª TINTA LUXOR EXTRA STANDARD		
É uma tinta acrílica, de boa qualidade, ótima cobertura e bom rendimento, com excelente economia. Produto classificado conforme norma: NBR 14942:2019, NBR 14943: 2018, NBR 14940: 2018.		
CARACTÉRISTICAS	COR	Em Catálogo de Cores
	PH	9,0 -10,0
	DENSIDADE	1,28
	VISCOSIDADE	95 - 105
	PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não Inflamável
	ACABAMENTO	Fosco
	LAVABILIDADE (SEM PASTA ABRASIVA)	44 Ciclos
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescente, espessantes, microbicidas não-metálicos e água.	
INDICAÇÃO	A Tinta Luxor Extra é indicada para pintura interna e externa de superfície de alvenaria, bloco de concreto, cimento amianto ou paredes corrigidas com massas.	
DILUIÇÃO	Em superfícies com condições ideais, diluir com água limpa de 10 à 20%. Em cores fortes e escuras vai de 5 a 15% de diluição.	
RENDIMENTO POR DEMÃO	Superfície reboco selado: 150 a 180 m² (15L). Superfície corrigida com massa: Até 230 m² (15L). Repintura no reboco: Até 200 m². Repintura na massa: Até 300 m² (15L).	
ARMAZENAGEM E VALIDADE	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
EMBALAGEM	Está linha está disponível em embalagens de 3L e 15L.	
INSTRUÇÃO DE USO	Após a abertura do balde, iniciar a diluição de acordo com o indicado nas instruções do produto precisa necessariamente de uma boa mistura do produto com o instrumento adequado. Após homogeneizar bem o produto na embalagem, certifique-se de que a superfície de aplicação está seca, limpa e preparada para receber a tinta. Em geral, duas demãos, com intervalos de 03 a 04 horas, são suficientes, mas, dependendo do estado da superfície, esse número pode ser maior para atingir o acabamento esperado. Não aplicar em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.	
CUIDADOS	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	Jan/25	