

## Ficha Técnica

### REFª TINTA LUXOR ACRÍLICA

É uma tinta acrílica, de boa qualidade, ótima cobertura e bom rendimento, com excelente economia. Produto classificado conforme norma: NBR 14942:2019, NBR 14943: 2018, NBR 15078: 2006.

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>COR</b>	Em Catálogo de Cores
	<b>PH</b>	9,0 - 10,0
	<b>DENSIDADE</b>	1,28
	<b>VISCOSIDADE</b>	95 - 105
	<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	Não Inflamável
	<b>ACABAMENTO</b>	Fosco
	<b>LAVABILIDADE (SEM PASTA ABRASIVA)</b>	Mais de 400 Ciclos
<b>COMPOSIÇÃO</b>	Emulsão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescente, espessantes, microbicidas não-metálicos e água.	
<b>INDICAÇÃO</b>	A Tinta Luxor Acrílica é indicada para pintura internas de superfície de alvenaria, bloco de concreto, cimento amianto ou paredes corrigidas com massas.	
<b>DILUIÇÃO</b>	Em superfícies com condições ideais, diluir com água limpa em até 20%.	
<b>RENDIMENTO POR DEMÃO</b>	Superfície reboco selado: 104 a 145 m <sup>2</sup> (15L). Superfície corrigida com massa: Até 229 m <sup>2</sup> (15L). Repintura no reboco: Até 158 m <sup>2</sup> . Repintura na massa: Até 312 m <sup>2</sup> (15L).	
<b>ARMAZENAGEM E VALIDADE</b>	O produto deve ser conservado com a embalagem fechada e na posição vertical. A estocagem deve ser feita em ambiente seco e fora do alcance de fontes de calor. A quantidade máxima de empilhamento são de 3 Baldes 15L ou 2 Galões 3L. A embalagem não pode ser reutilizada. Se armazenado conforme indicado a validade será de 2 anos.	
<b>EMBALAGEM</b>	Esta linha está disponível em embalagens de 3L e 15L.	
<b>INSTRUÇÃO DE USO</b>	Após a abertura do balde, iniciar a diluição de acordo com o indicado nas instruções do produto precisa necessariamente de uma boa mistura do produto com o instrumento adequado. Após homogeneizar bem o produto na embalagem, certifique-se de que a superfície de aplicação está seca, limpa e preparada para receber a tinta. Em geral, duas demãos, com intervalos de 03 a 04 horas, são suficientes, mas, dependendo do estado da superfície, esse número pode ser maior para atingir o acabamento esperado. Não aplicar em dias chuvosos ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.	
<b>CUIDADOS</b>	Durante a preparação, aplicação e secagem de produto, deve-se manter a ventilação do ambiente. Utilizar luvas e óculos apropriados e demais equipamentos de segurança. Evitar ingestão, inalação excessiva ou contato excessivo com a pele e olhos. Caso ocorra, procurar um médico, informando o tipo de produto usado. Ocorrendo ingestão, não provocar vômito. Havendo inalação excessiva, retirar-se para local ventilado. Se ocorrer contato com os olhos, lavá-lo apenas com água corrente abundante. Se o contato for com a pele, lavar a superfície exposta com água limpa e sabão. Manter fora do alcance de crianças e animais. Pessoas com alergia ao produto, devem evitar seu manuseio.	
<b>DATA DA ÚLTIMA REVISÃO</b>	Junho 2022	

### MENFIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA FLOR DE LIZ, 603 – LOT. NOVO ALECRIM  
CENTRO IND AVANÇADO MACAÍBA – RN – CEP: 59280-000 – FONE: 3643-5181  
CNPJ: 06.095.422/0001-74 - INCS.: 20.096.531-0  
[www.tintasluxor.com.br](http://www.tintasluxor.com.br)  
[vendas@tintasluxor.com.br](mailto:vendas@tintasluxor.com.br)